

AUTOBLOCCANTI

Finiture: ECOTOP ANTICATO, SABBBIATO, LISCIO

Spessori: H = 6 - 7 - 8 cm

Caratteristiche generali




Tipo di prodotto	MASSELLO			
Norma di riferimento	UNI EN 1338 (marcatore CE obbligatoria. La legge Italiana vieta la commercializzazione di prodotti privi di marcatore CE).			
Dimensioni modulari	9x12,5 ; 12,5x12,5 ; 19x12,5 cm			
Spessore	6 cm	7 cm	8 cm	
Peso teorico	135 kg/mq	160 kg/mq	180 kg/mq	
Destinazione				
Imballo	Mq Pallet	11,1	10	10
	Peso pallet ± 10 %	1498 kg	1600 kg	1800 kg
Materie prime	Inerti esclusivamente naturali (sabbie e ghiaie), Acqua, Cemento (bianco) tipo II/A - 42.5 R, fluidificante, coloranti inorganici.			
Calcestruzzo e Resistenza	Calcestruzzo vibro compresso su impianto fisso di stampaggio, di consistenza "terra umida". Non è richiesto R'ck.			
Superficie	FOTOCATALITICA (antismog)	Solo nelle versioni ecotop		

DATI TECNICI

	Finiture	LISCIO	ANTICATO	SABBBIATO
Spessori disponibili		6, 7, 8 cm	6, 7, 8 cm	6, 7, 8 cm
Modalità di produzione		Doppio strato, superf. a vista al quarzo	Doppio strato, superf. a vista di inerti silicei	Doppio strato, a vista miscela marmi e graniti
Resist. a Trazione indiretta (o splitting test) (MPa=N/mmq)		≥ 3,6 N/mmq	≥ 3,6 N/mmq	≥ 3,6 N/mmq
Resist. a Flessione (NON RICHIESTA)		---	---	---
	Metodo USRV (pendolo)	Soddisfacente (≥ 60)	Soddisfacente (≥ 60)	Soddisfacente (≥ 60)
Resistenza a Slittamento / scivolamento	Metodo BCRA (per le "barriere architettoniche" si deve avere il coefficiente d'attrito μ > 0,40) Metodo DIN 51097 (per i bordi piscine. Misura l'angolo limite di scivolamento della superficie)	Eccellente (μ ≥ 0,70)	Eccellente (μ ≥ 0,70)	---
Durabilità (assorbimento acqua in % sul peso del pavimento)		≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%
Resist. ai Sali Disgelanti (perdita di materiale dalla superficie del pavimento dopo 28 cicli di gelo/disgelo tra -20°e +20°C)		≤ 1 kg/mq	≤ 1 kg/mq	≤ 1 kg/mq
Resist. all'Abrasion e (lunghezza dell'impronta lasciata, dopo 60 sec, da un disco rotante con materiale abrasivo)		≤ 20 mm	≤ 20 mm	≤ 23 mm

SCHEMI DI POSA



"semina"

LEGENDA

- Traffico leggero** : marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili.
- Traffico medio** : veicoli lenti fino a 35 q.li, parcheggi di autoveicoli, traffico occasionale.
- Traffico pesante** : mezzi pesanti a più di 30 km/h, aree di stoccaggio e movimentazione.
- Traffico molto pesante** : aree industriali soggette a carichi eccezionali, piazzali di stoccaggio.

Revisione - CIOTTOLO ecotop - 14.03 17



Note per la finitura "QUARZO" + "FOTOCATALITICO" (TX Active ®)

- Questi pavimenti sono in grado, in presenza di luce, di decomporre e abbattere al suolo, sotto forma di sali non nocivi, gli inquinanti presenti nell'aria (in particolare gli ossidi di Azoto e le polveri sottili). L'efficacia dell'attività fotocatalitica dipende da molti fattori. Le prove di laboratorio ci permettono di garantire e **certificare** come "fotocatalitici" i formati della finitura "QUARZO" nelle seguenti colorazioni disponibili


Note particolari per la finitura "ANTICATO"

- **Distacchi nel tempo di materiale dagli spigoli** : la battitura in fase di posa, l'utilizzo e l'azione degli agenti atmosferici tendono, nel tempo, a provocare piccoli distacchi di materiale dagli spigoli, arrotondandoli. Il tipo di impasto e la geometria dei manufatti tendono a favorire questo processo e contribuiscono, così, a conferire alla pavimentazione il tipico aspetto "vissuto".

Note generali per i PAVIMENTI AUTOBLOCCANTI

- **Richieste integrative di precedenti forniture** : sono necessariamente soddisfatte con prodotti appartenenti ad una partita diversa dall'iniziale, che potranno pertanto mostrare marcate differenze di aspetto (granulometria degli inerti) e di tonalità.
- **Precauzioni in fase di Posa in opera** : si consiglia di prelevare contemporaneamente i prodotti da bancali diversi per garantire un'armoniosa distribuzione delle possibili variazioni di tonalità e/o granulometria.
- **Tipologie dei prodotti, dati e caratteristiche**: sono soggetti a variazioni senza preavviso. Il peso dei pavimenti è indicativo.

COLORI : per i colori effettivamente disponibili su ogni combinazione di "formato"+"finitura" consultare gli uffici della SENINI srl

DETTAGLIO	FINITURA	COLORI		
	ECOTOP ANTICATO	 Fornace	 Deserto	 Lava
		 Sotto Bosco	 Terra e Fuoco	 Grotta
	ECOTOP SABBATO	 Fornace	 Deserto	 Lava
		 Sotto Bosco	 Terra e Fuoco	 Grotta
	ECOTOP LISCIO	 Fornace	 Deserto	 Lava
		 Sotto Bosco	 Terra e Fuoco	 Grotta